

Charakteristika:

Relocryl 2K-Acrylfiller 4+1 je dvou-komponentní rychle schnoucí akrylátový plnič. Jedná se o univerzální, snadno použitelný a vysoce kvalitní vysokovrstvý plnič, který může být aplikován na základované substráty. Je rovněž ideální pro lokální (spotové) opravy, bez nebezpečí tvorby hran nebo propadání. Tento produkt obsahuje 445 g/l VOC. Je navržen speciálně pro opravy vozidel.

Odstín: šedý

Aplikace: Odmastěte substrát, odstraňte všechny stopy rzi a obruste. Stávající staré termoplastické laky nebo laky na bázi nitrocelulózy musí být zcela odstraněny.

Do plniče Relocryl 2K-Acrylfiller 4+1 přidejte tužidlo Relocryl Acryl-Härter Multi a důkladně promíchejte. Nařeďte pomocí ředidla Relocryl Acryl-Verdünnung.

Doporučené ředění je cca 5-15%.

Ponechte odvětrat 10-15 minut mezi jednotlivými vrstvami.

Neaplikujte při teplotě nižší než 10⁰C a relativní vlhkosti vyšší než 75%.

Poměr tužení objemově: 4:1

Doba zpracovatelnosti při 20⁰C: 3 - 5 hod.

Tužidlo: Relocryl Acryl-Härter Multi

Ředidlo: Relocryl Acryl-Verdünnung

| SUŠENÍ | |
|-----------------------|---------------|
| při 20 ⁰ C | 3 - 5 hodin |
| při 60 ⁰ C | 30 - 40 minut |

Broušení: Po sušení je možné broušení za sucha papírem o hrubosti P320-500.

Tento technický list má pouze informativní charakter. Uvedené informace jsou v souladu s nejnovějšími standardy a vycházejí z dlouhodobých zkušeností získaných při výrobě našich produktů. Nicméně tyto informace nejsou závazná a bez záruky. Prosím dodržujte doporučení uvedená v bezpečnostním listu a na štítku produktu. Vyhrajujeme si právo na úpravu, přidávání či vymazání informací, v tomto technickém listu a to bez předešlého upozornění.