






Technický list QC-7510_V

 QUICKLINE® UHS Rapid Clearcoat



Popis	Quickline UHS Rapid Clearcoat, QC-7510 je vysokosušinný čirý lak s nízkým obsahem těkavých organických látek a krátkým časem schnutí pouhých 15 min. Je ideální pro lakování jednoho, ale i více dílů najednou. UHS Rapid Clearcoat se snadno nanáší, dobře se leští a poskytuje výborný konečný vzhled na vodou ředitelných bázích.		
Produkt	Čirý lak: Tužidla:	QC-7510 <i>Quickline</i> UHS Rapid Clearcoat QH-4510 <i>Quickline</i> UHS rychlé tužidlo (do 23°C) QH-4520 <i>Quickline</i> UHS standardní tužidlo (20 – 30°C) QH-4530 <i>Quickline</i> UHS pomalé tužidlo (přes 30°C)	
Příprava povrchu	Tento čirý lak byl vyvinut speciálně pro aplikaci na vodou ředitelné báze. Seznamte se s pokyny pro použití vodouředitelných bází uvedenými v příslušném Technickém listu. Poznámka: = Maximální doba odvětrání povrchu báze před aplikací UHS čirého laku QC-7510 je 24 hodin. Jestliže bude odvětrání delší, je nutné povrch důkladně přebrousit a poté znovu aplikovat další vrstvu báze. = Těsně před aplikací UHS čirého laku QC-7510 otřete povrch báze vhodnou antistatickou utěrkou.		
Míchací poměr 	<i>Quickline</i> UHS Rapid Čirý lak QC-7510 <i>Quickline</i> UHS tužidlo QH-4510/4520/4530 Zpracovatelnost: Viskozita:	Objemově: 2 díly 1 díl 1 - 2 hodiny 17-19 sekund DIN4 20°C	
Aplikace 	HVLP/vyhovující pistole:	Velikost trysky 1.2 – 1.3mm, tlak – v závislosti na doporučení výrobce pistole	
Vrstvy 	Proces na 2 vrstvy Aplikujte 1 střední vrstvu, nechte odvětrat a poté aplikujte 1 plnou vrstvu (50 – 60 µm suchého filmu)	Proces tenké a plné vrstvy Aplikujte 1 tenkou vrstvu, nechte odvětrat a poté aplikujte 1 plnou vrstvu (45-50 µm suchého filmu)	
Odvětrání 	Proces na 2 vrstvy: 5 – 10 minut mezi vrstvami při 20°C Proces tenké a plné vrstvy: 2 - 3 minuty při aplikaci na 1 nebo 2 díly, Při max 3 dílech – odvětrávání není potřeba.		
Sušení 	Sušení na vzduchu při 20°C: Sušení v boxu: IČ	Nelepivý na prach: Nelepivý na dotek: Maskovatelný pomocí pásky: Leštitelný/do provozu: 60°C s QH-4510/4520 60°C s QH-4530 Leštitelný/do provozu : KV/SV	30-40 min 4 hodiny 8-10 hodin 12 hodin 15 minut (při teplotě dílu) 25-30 minut (při teplotě dílu) Po vychladnutí 8-15 min v závislosti na barvě a typu vybavení.
Poznámky k procesu Po použití okamžitě umyjte aplikační nástroje MS ředidlem Quickline nebo jiným vhodným čističem. Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.			
VOC informace Limit koncentrace těkavých organických látek podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.d) ve formě připravené k použití je maximálně 420g/l. Obsah těkavých látek produktu ve formě připravené k použití je max. 420 g/l. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší, než je předepsáno směrnici EU.			

autofit
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ

Dovozce a distributor pro ČR:
Auto Fit, spol. s .r.o., Vídeňská 112a, 619 00 Brno
Tel.: 548 213 987, mobil: 608 602 080, e-mail: info@autofit.cz, www.autofit.cz

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list.

Quickline je registrovaná značka PPG Industries Ohio, Inc.
© 2018 PPG Industries, všechna práva vyhrazena.

Březen 2020

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775

QUICKLINE®