

<b>Název produktu:</b>	<b>FASERPLAST</b>
<b>Vlastnosti:</b>	Dvousložková stěrkovácí tmelová hmota obsahující skleněná vlákna k opravě prorezavěných částí karoserie.
<b>Oblast použití:</b>	Autoopravárenství
<b>Vhodné podklady:</b>	Ocelový plech
<b>Chemický základ:</b>	Nenasycené polyesterové pryskyřice, brousitelnost a přilnavost zlepšující plnidlo, tixotropické prostředky a skleněná vlákna
<b>Fyzikální data:</b>	Bod vzplanutí: +34 °C Hustota: 1,62 Zpracovatelnost s 2 % tuž. 4-5 minut Barva: zelenkavo-žlutá
<b>Skladovatelnost:</b>	při 20°C v těsně uzavřeném obalu nejméně 12 měsíců
<b>Teplota zpracování:</b>	ne pod + 5 °C
<b>Způsob použití:</b>	Vyčistit podklad od nečistot, tuků a zbytku starých barev, důkladně zbrousit. Po 20-30 minutách tvrzení může být nátěrový tmel broušen suchý nebo mokrý.
<b>Míchání:</b>	Potřebné množství tmelu se pečlivě promísí s 2 % tvrdící pasty.
<b>Zvláštní odkazy:</b>	Reakční základ (Wash-Primer), umělá pryskyřice nebo nitro-kombinační základ nejsou vhodné jako podklad pod airo Soft, neboť u těchto podkladů je třeba počítat s potížemi přilnavosti. Zadní strana opravovaného místa se musí chránit podlahovou ochranou proti pronikající vlhkosti
<b>Charakteristika:</b>	Tmel obsahuje cca 14 % monomerního styrenu. Podle přílohy I No. 2.1. ustanovení o škodlivých pracovních látkách není povinnost charakterizovat.
<b>Kategorie nebezpečnosti:</b>	GGV See 3.3, UN-č.1263, ADR odpadá
<b>Odpadová kat.</b>	OCG č.: 55502 podle Rak. normy S 2101
<b>VbF:</b>	odpadá
<b>Likvidace odpadu:</b>	Likvidovat podle místních úředních předpisů. Klíč odpadu č. 55907 = tmely a stěrkovácí hmoty nevytvrzelé