

| | |
|---------------------------------|---|
| Název produktu: | SEAL CARPLAST – těsnicí hmota |
| Vlastnosti: | Trvale plastická těsnicí hmota na bázi syntetického kaučuku pro nanášení štětcem či stěrkou. Pro utěsnění svarových míst a hran svařovaných plechů. Rychleschnoucí, přelakovatelný, odolný vůči vodě a minerálním olejům. |
| Oblast užití: | Autoopravárenství |
| Vhodný podklad: | Čistý nebo základem opatřený plech |
| Chemický základ: | Nitrilovaný kaučuk, inertní plnidla, tixotropické prostředky, rozpouštědla |
| Fyzikální údaje: | bod vzplanutí: +24°C |
| Hustota: | 1,22 |
| Barva: | šedá |
| Pevná tělesa: | 65 +/- 2% |
| Teplotní odolnost: | -25 až +80 °C |
| Návod k použití: | Ošetřované plochy musí být suché a čisté. Před nátěrem airo SEAL CARPLASTu je třeba odstranit nečistoty, mastnotu, rez a zbytky starých barev. Materiál je připraven a může být natřen jak stěrkou tak i nylonovým štětcem. |
| Zvláštní odkazy: | Reaktivní základ (Wash-Primer), umělá pryskyřice nebo nitro-kombinační základ nejsou vhodné jako podklad, neboť u těchto podkladů je třeba počítat s potížemi přilnavosti. Zabránit předávkování tvrdidla, neboť toto může vést k zabarvení následného lakování. |
| Charakteristika: | Tmel obsahuje cca 11 % monomerního styrenu. Podle přílohy I No. 2.1. ustanovení o škodlivých pracovních látkách není povinnost charakterizovat. |
| Kategorie nebezpečnosti: | GGV See 3.3, UN-č.1263, ADR odpadá |
| Odpadová kat.: | OCG č.: 55502 podle Rak. normy S 2101 |
| VbF: | odpadá |
| Likvidace odpadu: | Likvidovat podle místních úředních předpisů. Klíč odpadu č. 55907 = tmely a stěrkovací hmoty nevytvrzelé. |