

# Relocryl 2K-HS Clearcoat Crystal

GB 3/0421

Akrylátový 2K HS čirý lak Relocryl Crystal

Strana 1/1

## Produktové informace

Relocryl 2K-HS Clearcoat Crystal je 2K akrylátový čirý lak, který vyhovuje legislativním požadavkům na obsah VOC. Tento vysokosušinový lak je určen pro opravárenské lakování osobních a užitkových vozidel. Je vhodný, jak pro lokální opravy, tak i pro kompletní přelakování. Vyznačuje se vysokým leskem a optimálními reologickými vlastnostmi při aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze. Je leštitelný okamžitě po usušení v lakovací kabině. Rovněž je extrémně odolný vůči povětrnosti a chemickému a mechanickému působení. Je vhodný i pro přelakování fluorescenčních barev.  
Spotřeba: 10 -12 m<sup>2</sup>/l.

Odstín	Bezbarvý			
Míchací poměr	2:1 objemově			
Tužidlo	Kompletní přelakování:	Relocryl 2K-HS-Härter normal		
	Lokální opravy:	Relocryl 2K-HS-Härter kurz		
Ředění	0 - 5% Relocryl Acryl-Verdünnung			
Aplikační viskozita při 20 °C	19 - 22 s (DIN 4 mm)			
Aplikace	Plak	Tryska	Počet vrstev	
Pistole s horním plněním / HVLP	2,0 - 2,2 bar	1,2 - 1,3 mm	1,5	
Doba zpracovatelnosti (20 °C)	2,5 hod. s Relocryl 2K-HS-Härter normal 1 hod. s Relocryl 2K-HS-Härter kurz			
Tloušťka suché vrstvy	50 - 60 µm			
Doba schnutí/odvětrání	1 - 10 minut mezi vrstvami			
Sušení	Přelakovatelný	Proti prachu	Na dotek	K montáži
Teplota objektu 20 °C	1 min.	30 min.	12 hod.	24 hod.
Teplota objektu 60 °C		5 min.	30 min.	2 hod.
VOC nařízení	EU limitní hodnota dle Nařízení 2004/42/EC pro tento produkt (Kat. B/d): 420 g/l (2007). Maximální obsah VOC v tomto produktu je 420 g/l [3,5 lbs/gal].			
<b>Doporučení:</b> Aplikační podmínky: od +10 °C a do 75 % relativní vzdušné vlhkosti. Sušením při vyšší teplotě se dosáhne značného zkrácení doby schnutí a optimálního vytvrzení. Pokud chcete sušit pouze při pokojové teplotě, doporučujeme použít rychlé tužidlo Relocryl 2K-HS-Härter kurz. Skladování: minimálně 3 roky, při skladování v dokonale uzavřených originálních obalech.				
Tento technický list má pouze informativní charakter. Uvedené informace jsou v souladu s nejnovějšími standardy a vycházejí z dlouhodobých zkušeností získaných při výrobě našich produktů. Nicméně tyto informace nejsou závazná a bez záruky. Prosím dodržujte doporučení uvedená v bezpečnostním listu a na štítku produktu. Vyrazujeme si právo na úpravu, přidávání či vymazání informací, v tomto technickém listu, a to bez předešlého upozornění.				